FICHA **TÉCNICA**

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Cola Universal
7MA070/ 7MA061/ 7MA060

INDICAÇÃO DE USO

Este produto é especialmente indicado para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em substratos como madeira compensada, aglomerado, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de colagem pode ser realizado em superfícies tanto planas quanto curvas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes diversos, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintéticas e Aditivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Madeira compensada / aglomerado
- MDF /HDF
- Concreto
- Cimento

PREPRARO DE SUPERFICIE



Antes da aplicação, limpe as superfícies a serem coladas utilizando o Desengraxante Maxi Rubber, garantindo que não haja resíduos de óleo, tinta ou cera. Em materiais porosos, recomenda-se lixar as superfícies antes de proceder com a colagem.

APLICAÇÃO



- Homogeneize o produto antes da aplicação.
- Aplique uma camada fina e uniforme nas duas superfícies a serem coladas, utilizando um pincel ou uma espátula dentada.
- Aguarde de 5 a 10 minutos antes de unir as superfícies. Para materiais porosos, recomenda-se uma segunda aplicação após 20 minutos da primeira.
- Após unir as superfícies, pressione para nivelar e melhorar a adesão.
- Alinhe e una as peças, aplicando pressão do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

DICAS

- Realize um teste preliminar com o material desejado para determinar a quantidade ideal de adesivo e verificar a compatibilidade dos substratos.
- Em materiais porosos, recomenda-se uma segunda aplicação após 20 minutos da primeira.
- Não é indicado para adesão em materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

RENDIMENTO TEÓRICO

50 a 100 m² /galão (camada de 250 mícron)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

- 7MA060 - 3,1kg
- 7MA061 - 774g
- 7MA070 - 193,5g

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
07/02/2025	2	Equipe Técnica	Gerente Técnico