

PRODUTO

Massa de Polir Nº1
 6MH001

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para o polimento de acabamentos automotivos originais e/ou repintados com alto grau de calcinação, restaurando o aspecto original da pintura e intensificando a cor e o brilho.

Também pode ser aplicada em metais cromados, motocicletas, barcos e eletrodomésticos esmaltados, proporcionando limpeza e realce do brilho, sem causar riscos. Sua massa de consistência leve, livre de silicones e com alto poder abrasivo, garante fácil aplicação e um acabamento impecável.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Veículo, destilado de petróleo, abrasivos, emoliente e emulsificante.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Acabamentos automotivos (Lacas, esmaltes sintéticos, esmalte PU, verniz PU e acrílicos).
- Eletrodomésticos esmaltados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe e desengraxe as superfícies adequadamente antes de iniciar o processo.

Se necessário, lixe com lixa de grão 1200 ou superior para corrigir pequenas imperfeições.

Para um acabamento refinado, utilize lixas de grão mais fino, facilitando o polimento e economizando tempo e produto.

Após o lixamento, realize nova limpeza e desengraxe para remover completamente poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o acabamento final.

POLIMENTO MANUAL

- Produto pronto para uso.

• Utilize uma flanela, algodão ou estopa de polimento limpa e seca para aplicar o produto em pequenas áreas, realizando movimentos circulares e uniformes. Exerça uma pressão moderada até que a massa seja totalmente espalhada.

- Após o polimento, remova o excesso de produto com um pano de microfibra Maxi Rubber.

POLIMENTO COM POLITRIZ

- Produto pronto para uso.

• Aplique o produto na superfície a ser polida utilizando um pincel.

• Para o polimento com politriz, utilize uma boina de lã branca agressiva Maxi Rubber ou uma boina de lã amarela macia Maxi Rubber, conforme a necessidade.

• Ajuste a rotação da politriz e aplique uma pressão moderada sobre a superfície até atingir o brilho desejado.

- Após o polimento, remova o excesso de produto com um pano de microfibra Maxi Rubber.

DICAS

- Em repinturas originais queimadas, se necessário, fazer uma segunda aplicação até realçar bem o brilho.
- Após o uso da Massa de Polir Nº1 Maxi Rubber, aplicar a Massa de Polir Nº2 Maxi Rubber para um melhor resultado de brilho.
- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Após polimento, evitar grande intervalo de tempo para lavar a peça, facilitando a remoção de resíduos.
- Para evitar possíveis manchas na peça aplicada, não se deve deixar o produto aplicado secar sobre a peça, retirando a massa de polir logo em seguida de sua aplicação.
- Cera e polidores provenientes de aplicações anteriores devem ser removidos antes de iniciar o polimento.

RENDIMENTO

60 m²/galão (1Kg de massa de polir para cada 36 m²)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

980g

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
31/01/2025	3	Equipe Técnica	Gerente Técnico