

PRODUTO**Massa de Polir Nº2****6MH010 / 6MH014****INDICAÇÃO DE USO**

A Massa de Polir Maxi Rubber nº2 é ideal para polir acabamentos automotivos, tanto originais quanto repinturas, especialmente em pinturas com alto grau de calcinação. Ela restaura o aspecto original, realçando cor e brilho, e é perfeita para o refino do polimento iniciado com a Massa de Polir Maxi Rubber nº1.

Também pode ser usada em metais cromados, motocicletas, barcos e eletrodomésticos esmaltados, proporcionando limpeza e brilho sem riscos. Sua consistência leve e isenta de silícios, aliada ao poder abrasivo, facilita a aplicação e garante um acabamento impecável.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óxido de alumínio, destilado de petróleo, umectante, emoliente, alcalinizante e estabilizante.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Acabamentos automotivos (Lacas, esmaltes sintéticos, esmalte PU, verniz PU e acrílicos).
- Eletrodomésticos esmaltados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe e desengraxe bem as superfícies antes da aplicação.

Se necessário, lixe com grão 1500 ou superior para corrigir imperfeições.

Refine o lixamento com lixas mais finas para facilitar o polimento e economizar tempo e produto.

Após o lixamento, limpe e desengraxe novamente para remover poeira, oleosidade e impurezas.

POLIMENTO MANUAL

Produto pronto para uso.

Use uma flanela, algodão ou estopa de polimento limpa e seca para aplicar o produto em pequenas áreas. Faça movimentos circulares e uniformes, com pressão moderada, até espalhar completamente a massa.

Após o polimento, remova o excesso de massa com um Pano de Microfibra Maxi Rubber

POLIMENTO COM POLITRIZ

Produto pronto para uso.

Espalhe o produto na superfície a ser polida com um pincel.

Realize o polimento com uma politriz, usando boina de lã branca agressiva Maxi Rubber ou boina de lã amarela macia Maxi Rubber.

Ajuste a rotação da politriz e aplique pressão moderada até obter o brilho desejado.

Remova o excesso de massa com um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

Repita o processo se necessário

DICAS

Em repinturas queimadas, faça uma segunda aplicação, se necessário, para realçar o brilho.

Após usar a Massa de Polir Nº2 Maxi Rubber, aplique o *Brilho Final Maxi Rubber* para obter acabamento impecável.

Não aplique sob o sol ou em ambiente quente.

Proteja peças plásticas e de borracha durante o polimento.

Após o polimento, lave a peça sem grande intervalo de tempo para facilitar a remoção de resíduos.

Para evitar manchas, não deixe o produto secar sobre a peça; retire a massa de polir logo após a aplicação.

Remova cera e polidores de aplicações anteriores antes de iniciar o polimento

RENDIMENTO

60 m²/galão (1Kg de massa de polir para cada 36 m²)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

490g

980g

SAÚDE E SEGURANÇA

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.



Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data | Revisão | Elaborado | Aprovado |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| 05/02/2025 | 3 | Equipe Técnica | Gerente Técnico |