

PRODUTO**Massa de Polir Nº2 Base Água****6MH020****INDICAÇÃO DE USO**

A Massa de Polir nº 2 à base de água, é ideal para polir todos os tipos de tinta e verniz automotivo. Elimina riscos de lixamento com grão 1200 ou superior, corrige desgastes de pinturas antigas e remove casca de laranja moderada, leves escorrimientos e pequenas imperfeições. Prepara a superfície para o lustro, garantindo um acabamento com brilho intenso.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óxido de alumino, destilado de petróleo, espessante, emulsificante, alcalinizante e conservante.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Evite aplicar sob o sol ou em ambientes quentes.

Limpe e desengraxe as superfícies previamente.

Lixe com lixa grão 1200 ou superior.

Refine o lixamento com lixas mais finas para facilitar o polimento.

Após o lixamento, limpe e desengraxe novamente para remover poeira e impurezas.

POLIMENTO MANUAL

Utilize um pano de microfibra ou algodão seco para aplicar o produto, fazendo movimentos circulares e uniformes até espalhar completamente.

Após o polimento, remova o excesso de produto com um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

POLIMENTO COM POLITRIZ

Utilize um pincel para aplicar o produto na peça.

Regule a politriz para uma rotação entre 1500 e 2200 rpm. Inicie o polimento com movimentos lentos e curtos, aplicando pressão moderada até remover os riscos.

Use uma boina de lã branca agressiva ou uma boina de lã amarela macia Maxi Rubber para o polimento.

Se necessário, utilize um Pano de Microfibra Maxi Rubber para remover o excesso de resíduo.

DICAS

Proteja as peças plásticas e de borracha durante o polimento.

Os resíduos podem ser facilmente removidos com água ou pano úmido.

Utilize o peso da máquina para remover marcas leves deixadas pela boina.

Para evitar manchas, não exponha a superfície ao sol ou calor antes de limpar os resíduos.

RENDIMENTO60 m²/galão

08 a 10 carros (pequeno porte) para cada 1 Kg do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
31/01/2025	3	Equipe Técnica	Gerente Técnico