



# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

Maxi Lustro  
6MH040

## INDICAÇÃO DE USO

Indicado com a finalidade de eliminar marcas de boina e riscos superficiais deixados no processo de polimento com o Maxi Corte Maxi Rubber em pinturas automotivas, eliminando os hologramas “teias de aranha”, além de restaurar o brilho de pintura desgasta.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óleo mineral, óleo vegetal, solventes diversos, silicato de alumínio e aditivos.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

## APLICAÇÃO

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.

## POLIMENTO COM POLITRIZ



- Aplique de 4 a 5 gotas do produto na boina de espuma.
- Trabalhe em áreas de aproximadamente 60x60 cm.
- Espalhe o produto com a boina de espuma sobre a superfície em movimentos circulares, mantendo o equipamento desligado.
- Acione a politriz (rotação entre 600 e 1500 rpm) e inicie o lustro, exercendo pressão moderada em passadas sobrepostas. Reduzir a pressão conforme o produto seca.
- Para um acabamento perfeito utilize algodão de polimento para acessar partes na qual a politriz não alcança.
- Se necessário, remover o excesso de resíduo de produto da boina utilizando o Pano de Microfibra Maxi Rubber.
- Utilize em seguida o Maxi Brilho para intensificar o brilho e finalizar o processo de polimento em repintura.

---

## POLIMENTO MANUAL .....



- Com um pano de microfibra ou algodão de polimento limpo e seco, aplicar e friccionar o produto com movimentos circulares e uniformes até espalhar o lustrador.
- Remova o excesso de lustro com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

---

## RENDIMENTO TEÓRICO .....

95 m<sup>2</sup>/galão

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

**Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

---

## PRAZO DE VALIDADE .....

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

---

## DICAS .....

- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Após lustro, evitar grande intervalo de tempo para lavar a peça, facilitando a remoção de resíduos.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

---

## SAÚDE E SEGURANÇA .....



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

---

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako

---