



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Massa Rápida Branca

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para correção de pequenos riscos e imperfeições nas superfícies já preparadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido apenas com aplicação do Primer Universal. Produto de fácil aplicação, bom alastramento, alto poder de enchimento, secagem rápida, não trinca e apresenta ótimo desempenho em termos de lixamento.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos e solventes.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pinturas antigas devidamente preparadas.
- Pode ser aplicado sobre qualquer primer da linha Maxi Rubber.
- Esmalte Original de Fábrica devidamente preparado.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



- Lixar a área a ser reparada com lixa grão 600.
- Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO



- Produto pronto para uso
- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da imperfeição, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as demãos.

RENDIMENTO TEÓRICO

15 m²/litro/demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

SECAGEM



Tempo de secagem ao ar a 25°C
Ao toque: 5 min.
Manuseio: 30 min.
Total: 2h

LIXAMENTO



- Após a secagem lixar com lixa 220 e finalizar com lixa 320.

DICAS

- Não aplicar a massa rápida diretamente sobre chapa metálica, para estes casos sempre utilizar o primer universal como fundo.
- Evitar aplicação em altas camadas.
- Pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
- Para evitar absorção do acabamento pela massa, aplicar uma demão de primer sobre a região com massa.
- Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem indicado, para efetuar o lixamento.
- Utilizar as lixas recomendadas.
- A secagem forçada por temperatura pode causar entre outros problemas trincas, bolhas e perda de adesão.

EMBALAGEM

- 2MA085 - 1,25kg

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
