



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.

Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP

+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777

www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Primer HS PU 611

2MG015 / 2MG017

INDICAÇÃO DE USO

Desenvolvido para promover enchimento e melhorar a aderência na preparação de superfícies metálicas, ideal para pinturas gerais ou pequenos reparos. Apresenta excelente desempenho quando utilizado em conjunto com acabamentos em poliuretano e/ou poliéster. Para peças plásticas e fibra de vidro, recomenda-se o uso da Seladora para Plástico Maxi Rubber.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Primer: Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos e aditivos.

Catalisador: Poliisocianato e solventes orgânicos.

Diluente: Solventes orgânicos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Peças Plásticas
- Peças de fibra de vidro
- Superfície metálica

Catálise



6 partes em volume do Primer HS PU 611

1 parte em volume do Catalisador Primer HS PU 611

Diluição



20 a 30% do Diluente para PU Maxi Rubber

Viscosidade de aplicação



18 - 30 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de aplicação de 5 - 10 minutos entre demãos.

TIPO DE PISTOLA

- Pistola convencional - bico: 1.5 mm - 2.0 mm
- Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol²
- Pistola HVLP - bico: 1.7 mm - 1.9 mm
- Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol²

SECAGEM

Tempo de secagem ao ar a 25°C

Toque: 20 - 30 minutos

Manuseio: 1h – 2h

Total: 4 h para lixamento

Estufa (60°): 45 minutos

LIXAMENTO

Lixamento seco: iniciar com lixa 320 ou 400 / finalizar com lixa 400 ou 600

Lixamento úmido: iniciar com lixa 400 / finalizar com lixa 600

DICAS

- Metais ferrosos e não ferrosos: Prepare a superfície e aplique o Wash Primer Maxi Rubber para garantir perfeita adesão e maior proteção contra a corrosão.
- Caso necessário, corrija as imperfeições do primer com massa rápida e reaplique o primer sobre a área tratada.
- Utilize sempre o thinner recomendado para diluição.
- Realize o lixamento somente após o tempo de secagem indicado, evitando o risco de mapeamento.

RENDIMENTO

10 m²/litro por demão. De 20 a 50 microns por demão (podendo variar de acordo com a diluição realizada)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação

PRAZO DE VALIDADE

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

PRIMER: 900ml (preto) / 900ml (branco)

CATALISADOR: 150ml

SAÚDE E SEGURANÇA

-
- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
 - Favor consultar a FDS.
 - Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
 - Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
 - Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
05/02/2025	02	Equipe Técnica	Gerente Técnico