

PRODUTO

VERNIZ ULTRACLEAR 8.1
3MA025

INDICAÇÃO DE USO

Verniz poliuretano, indicado para acabamento final sobre tinta base poliéster.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Verniz: Resina acrílica, solventes orgânicos e aditivos.
Catalisador: Poliisocianato e solventes orgânicos.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Após a aplicação da base, aguarde um intervalo de 15 a 20 minutos antes de iniciar a aplicação do verniz.
Antes de aplicar o verniz, recomenda-se utilizar um pano pega-pó para remover qualquer resíduo de poeira ou partículas soltas.

Catálise



8 partes em volume do VERNIZ ULTRACLEAR 8.1
1 parte em volume do catalisador para VERNIZ ULTRACLEAR 8.1

Viscosidade de aplicação



15 - 18 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 min.

TIPO DE PISTOLA



- Pistola convencional - bico: 1.2 mm - 1.5 mm
Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol²
- Pistola HVLP - bico: 1.2 mm - 1.5 mm
Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol²

SECAGEM



Tempo de secagem ao ar a 25°C
Livre de Pó: 10 - 15 minutos
Manuseio: 4h – 5h
Total: 24 h (Polimento)
Estufa (60°): 45 minutos
Vida Útil da Mistura: 3 - 4 horas a 25°C

DICAS

Realize o polimento somente após a secagem total recomendada.

Evite lixar a base antes da aplicação do verniz.

Recomenda-se realizar o alongamento durante a pintura de peças.

Para áreas grandes e expostas ao calor e ao sol, como capô, teto e tampa, aplique três camadas de verniz para maior durabilidade e resistência.

RENDIMENTO

10 m²/litro por demão. De 20 a 30 microns por demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

- 3MA025 - 800ml (Verniz)
- 9MB028 - 100 (Catalisador)

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
17/02/2025	02	Equipe Técnica	Gerente Técnico