FICHA **TÉCNICA**

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Massa Rápida Cinza Carplast
CA067

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para correção de pequenos riscos e imperfeições nas superfícies já preparadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido apenas com aplicação do Primer Universal.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquidícas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos e solventes.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pinturas antigas devidamente preparadas
- Qualquer primer da linha Maxi Rubber
- Esmalte Original de Fábrica devidamente preparado

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



- Lixar a área a ser reparada com lixa grão 600.
- Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

CATÁLISE



- Produto pronto para uso

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da imperfeição, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as demãos.

SECAGEM



Tempo de secagem ao ar a 25ºC

- Ao toque: 5 min.
- Manuseio: 30 min.
- Total: 2h

LIXAMENTO



- Após a secagem lixar com lixa 220 e finalizar com lixa 320.

DICAS

• Não aplicar a massa rápida diretamente sobre chapa metálica, para estes casos sempre utilizar o primer universal como fundo.
• Evitar aplicação em altas camadas.
• Pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
• Para evitar absorção do acabamento pela massa, aplicar uma demão de primer sobre a região com massa.
• Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem indicado, para efetuar o lixamento.
• Utilizar as lixas recomendadas.
• A secagem forçada por temperatura pode causar entre outros problemas trincas, bolhas e perda de adesão.

RENDIMENTO

15 m²/litro/demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade

EMBALAGENS

• CA067 - 1,25kg

SAÚDE E SEGURANÇA



• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
• Favor consultar a FDS.
• Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
• Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
16/01/2025	01	Equipe Técnica	Gerente Técnico