



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Adesivo de Contato Carplast CA052

INDICAÇÃO DE USO

Indicado especialmente para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros. O processo de laminação pode ser executado tanto em superfícies curvas como em planas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Solventes diversos, Resinas Sintéticas, Borrachas Sintéticas e Aditivos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies a serem coladas utilizando o Desengraxante Maxi Rubber e garanta que não haja óleo, tinta ou cera. Em materiais porosos, lixe antes da aplicação.

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Utilizar um pincel ou uma espátula dentada nas duas superfícies a serem coladas, em camadas baixas e uniformes.
- Esperar de 5 a 10 minutos para unir as duas superfícies a serem coladas. Para materiais porosos, é indicada uma segunda aplicação após 20 min da primeira.
- Após a união pressar para nivelar e melhorar a adesão.
- Alinhe e junte as peças, exercendo pressão do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.

RENDIMENTO TEÓRICO

50 a 100 m² /galão (camada de 250 micron)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Faça um teste preliminar com o material desejado para determinar a quantidade necessária de adesivos e compatibilidade de substratos.
 - Para materiais porosos, é indicada uma segunda aplicação após 20 min da primeira.
 - Não adere materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).
-

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
