

PRODUTO

Preto Fosco Vinílico
 3MA011

INDICAÇÃO DE USO

Indicado como promotor de aderência e protetor anticorrosivo, para a preparação de superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas (alumínio, zinco, estanho, galvanizado e inox). Pode ser utilizado como acabamento fosco sobre cromados, frisos, para-choques metálicos e vidro.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produto: Resina vinílica, epóxi e fenólica, pigmentos, cargas, aditivos e solventes orgânicos.
 Catalisador: Ácido fosfórico e solventes diversos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Aço carbono
- Alumínio
- Zinco
- Estanho
- Galvanizado
- Inox

Para a aplicação em outros substratos entrar em contato com o SAC para maiores informações.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Remover as impurezas da peça, ferrugem e tinta descascada.
- Em seguida limpar o local do reparo com Solução Desengraxante Maxi Rubber.

CATÁLISE

- 2 partes em volume de Wash Primer
- 1 parte em volume do Catalisador Wash Primer / Preto Fosco

Viscosidade de aplicação 16 - 22 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO

- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar de uma a duas passadas simples com intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.
- Pistola convencional - bico: 1.2 mm - 1.5 mm – Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol²
- Pistola HVLP - bico: 1.2 mm - 1.5 mm – Pressão de 21 a 36 lbs/pol² entre demãos.

Importante: Após a catalise utilizar o material em até 4 horas.

SECAGEM

- Tempo de secagem ao ar a 25°C
- Toque: 05 minutos
- Manuseio: 10 a 15 minutos
- Total: 2 horas
- Estufa(60°) : 15 minutos

DICAS

- O Preto Fosco vinílico não deve ser diluído pois o mesmo pode perder suas características originais de resistência e aderência.
- Em dias úmidos e frios, aquecer a peça antes de aplicar o Preto Fosco vinílico.
- O Preto Fosco vinílico não deve ser lixado.
- Utilize régua medidora para realizar a catálise.
- Não recomendamos aplicação de tinta de acabamento sobre o preto fosco vinílico, pois pode ocorrer alteração na tonalidade.
- Quando utilizado no processo de repintura aguardar 40 minutos para aplicação de Primer sobre o preto fosco vinílico
- Após 4 horas da aplicação do Wash Primer será necessário a remoção do mesmo com lixa 320 e 400 e reaplicação.

RENDIMENTO

De 60 m² /galão (camada 10 microns)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

600 ml

Produto acompanha Catalisador Wash Primer / Preto Fosco de 300 ml.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
15/04/2025	02	Equipe Técnica	Gerente Técnico