



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Primer Branco Universal

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para preparação de superfícies metálicas, promovendo nivelamento e isolamento. Usado em pequenos reparos e repintura geral. Pode ser aplicado sobre massa rápida, adesivo plástico e massa poliéster corrigindo pequenas imperfeições. Confere bom enchimento, boa flexibilidade, secagem rápida e fácil lixamento.

COMPOSIÇÃO BÁSICA


Nitrocelulose, resinas alquídicas, cargas, pigmentos, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e álcoois.

COMPOSIÇÃO BÁSICA



- Enchimento
 - 100 partes primer
 - 100 partes de thinner
 - Nivelamento
 - 100 partes primer
 - 120 partes de thinner
- 100 partes em volume de Primer Branco Universal
 - 100 a 120 partes em volume de Thinner para Laca Nitrocelulose

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO



18 - 30 segundos CF4 à 25°C

APLICAÇÃO



Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de aplicação de 5 - 10 minutos entre demãos.

TIPO DE PISTOLA




- Pistola convencional - bico: 1.8 mm - 2.0 mm
Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol
- Pistola HVLP - bico: 1.5 mm - 1.9 mm
Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol

SECAGEM




Tempo de secagem ao ar a 25°C
Toque: 5 - 10 minutos
Manuseio: 30 - 45 minutos
Total: 2h para lixamento
Estufa (60°): 20 - 30 minutos

LIXAMENTO



A seco: iniciar com lixa grana 320 ou 400 / finalizar com lixa grana 400 ou 600



A úmido: iniciar com lixa grana 400 / finalizar com lixa grana 600

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Wash Primers (Maxi Rubber).
- Massa rápida Maxi Rubber (Linha Tradicional, Ultra , Premium e TI).
- Pinturas antigas devidamente preparadas.
- Esmalte Original de Fábrica.

RENDIMENTO TEÓRICO

09 a 13m por litro para espessura de 15 a 40 microns (dependendo da qualidade de thinner adicionada).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

EMBALAGENS

- 2MA032 - **900ml**
- 2MA029 - **3,6L**
- 2MA030 - **18L**

PRAZO DE VALIDADE

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Lixar a área a ser repintada para remover a tinta e/ou ferrugem.
- Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desengraxante Maxi Rubber.
- Aplicar Wash Primer Maxi Rubber para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.
- Se necessário, corrigir o primer com massa rápida e reaplicar o primer sobre a área.
- Usar sempre o thinner indicado para a diluição.
- Para efetuar o lixamento, aguardar o tempo de secagem especificado.
- Utilizar a grãna de lixa adequada para lixamento úmido e seco.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
